



001226

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С185

Срок действия с 01.03.2024 по 28.02.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Центр экспертизы и сертификации «ТауСерт»,
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02, адрес: 141551, Московская область, город Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка, дом 3Б, e-mail: tau.sert@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные битумно-полимерные ИКОПАЛ Ультрамарин В, ИКОПАЛ Ультрамарин Н, ИКОПАЛ Ультра В, ИКОПАЛ Ультра Н, ИКОПАЛ Ультра ФМ, ИКОПАЛ В, ИКОПАЛ Н, ИКОПАЛ ФМ, ИКОПАЛ Соло, ИКОПАЛ Соло ФМ и их модификации.

Торговая марка «ИКОПАЛ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ

СТО 73022848-004-2016 с изм. № 1,2.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО»
(ООО «ВИЛЛАКО»)

601143, Российская Федерация, Владимирская область,
город Петушки, улица Нижегородская, дом 20,

ОГРН: 1045007205044, ИНН: 5036059790,

телефон: +7 (49243) 2-44-55, e-mail: Info@bmi-russia.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО»
(ООО «ВИЛЛАКО»)

601143, Российская Федерация, Владимирская область,
город Петушки, улица Нижегородская, дом 20,

ОГРН: 1045007205044, ИНН: 5036059790,

телефон: +7 (49243) 2-44-55, e-mail: Info@bmi-russia.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0548-01/СИ от 21.02.2024 выдан Испытательной лабораторией
«ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ИЛО3 от 03.06.2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020

ОКПД 2

23.99.12.110

ТН ВЭД

6807 10 000 1

Проверка
сертификата соответствия

Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

В.И. Мирошниченко
инициалы, фамилияС.А. Артюхов
инициалы, фамилия



001227

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»
№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С185
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 01.03.2024 по 28.02.2029

Основные технические характеристики продукции

Наименование показателя	Норма для материалов ИКОПАЛ			Фактические показатели		
	Ультрамарин В	Ультрамарин Н	Солю	Ультрамарин В	Ультрамарин Н	Солю
1 Масса 1 м ² , кг Допускаемые отклонения по массе 1 м ² , %	5,0..6,0 ±4	4,0..5,5 ±4	6,5 ±3,0	5,5	4,5	6,5
2 Толщина*, мм, не менее	не нормируется		5	-		5,0
3 Разрывная сила материала при растяжении**, Н/50 мм, в пределах ± 200 Н/50 мм						
в продольном направлении	800 ¹	800 ¹	1100 ¹	827 ¹	819 ¹	1183 ¹
в поперечном направлении	600 ¹	600 ¹	900 ¹	617 ¹	605 ¹	906 ¹
4 Относительное удлинение при растяжении**, %, в пределах						
в продольном направлении	45±15		45±10 ¹	45 ¹	46 ¹	45 ¹
в поперечном направлении	50±15		50±10 ¹	53 ¹	53 ¹	51 ¹
5 Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, °С, не менее	соответствие			соответствует		
	110		100	110		100
6 Гибкость на брус при температуре, °С, не выше радиусом 10 ± 1 мм	При изгибании образца не должно появляться трещин			соответствует		
радиусом 25 ± 1 мм	минус 30		минус 25	минус 30		минус 25
7 Потеря посыпки, %, в пределах	15±15	-	15±15	3,3	-	2,7
8 Прямолинейность, мм/10 м, не более	20			5	6	5
9 Изменение линейных размеров, %, не более	0,5			0,24	0,25	0,33
10 Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	Не должно быть признаков проникновения воды			соответствует		
11 Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1,0			0,2	0,21	0,16

* показатель параметра является справочным

** 1- для материалов ИКОПАЛ на полиэфирной основе; 2- для материалов ИКОПАЛ на стеклохолсте; 3- для материалов ИКОПАЛ на стеклоткани



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

В.И. Мирошниченко
инициалы, фамилия

С.А. Артюхов
инициалы, фамилия



001228

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С185
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 01.03.2024 по 28.02.2029

Основные технические характеристики продукции

Наименование показателя	Норма для материалов ИКОПАЛ				Фактические показатели			
	Ультра В	Ультра Н	В	Н	Ультра В	Ультра Н	В	Н
1 Масса 1 м ² , кг Допускаемые отклонения по массе 1 м ² , %	5,0... 6,0 +4	4,0... 5,5 +4	5,0... 6,0 +4	3,0... 5,0 +4	5,1	4,0	5,0	4,0 ¹ /3,0 ²
2 Толщина*, мм, не менее	не нормируется				-			
3 Разрывная сила материала при растяжении**, Н/50 мм, в пределах ± 200 Н/50 мм								
в продольном направлении	800 ¹ /800 ³	800 ¹ /600 ² /1000 ³	700 ¹ /800 ³	700 ¹ /600 ² /1000 ³	825 ¹	820 ¹	754 ¹	737 ¹ /548 ³
в поперечном направлении	600 ¹ /500 ³	600 ¹ /400 ² /1700 ³	500 ¹ /500 ³	500 ¹ /400 ² /1700 ³	618 ¹	624 ¹	514 ¹	498 ¹ /326 ³
4 Относительное удлинение при растяжении**, %, в пределах								
в продольном направлении	45±25 ¹ /2±1 ² /4±2 ³				46 ¹	45 ¹	46 ¹ /3 ²	46 ¹ /3 ²
в поперечном направлении	50±25 ¹ /2±1 ² /4±2 ³				51 ¹	50 ¹	49 ¹ /3 ²	50 ¹ /3 ²
5 Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, °С, не менее	соответствие				соответствует			
	105		100		105		100	
6 Гибкость на брус при температуре, °С, не выше радиусом 10 ± 1 мм	При изгибании образца не должно появляться трещин				соответствует			
	-				-			
радиусом 25 ± 1 мм	минус 25		минус 20		минус 25		минус 24	
7 Потеря посыпки, %, в пределах	15±15	-	15±15	-	3,0	-	3,2	-
8 Прямолинейность, мм/10 м, не более	20				7	7	8	7
9 Изменение линейных размеров, %, не более	0,5				0,27	0,26	0,24	0,26
10 Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	Не должно быть признаков проникания воды				соответствует			
11 Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1,0				0,14	0,16	0,17	0,15

* показатель параметра является справочным

** 1- для материалов ИКОПАЛ на полиэфирной основе; 2- для материалов ИКОПАЛ на стеклохолсте; 3- для материалов ИКОПАЛ на стеклоткани



Руководитель органа

В.И. Мирошніченко

инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Артюхов

инициалы, фамилия



001229

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»

№ РОСС RU.32647.04ИНЛО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32647.04ИНЛО.ОС02.С185
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 01.03.2024 по 28.02.2029

Основные технические характеристики продукции

Наименование показателя	Норма для материалов ИКОПАЛ			Фактические показатели		
	Сою ФМ	Ультра ФМ	ФМ	Сою ФМ	Ультра ФМ	ФМ
1 Масса 1 м ² , кг Допускаемые отклонения по массе 1 м ² , %	6,5 ±3	4,0..5,5 ±4	3,0..5,0 ±4	6,6	4,1	4,0
2 Толщина*, мм. не менее	5	не нормируется		5,1	-	
3 Разрывная сила материала при растяжении**, Н/50 мм, в пределах ± 200 Н/50 мм в продольном направлении в поперечном направлении	1200 ¹ 900 ¹	800 ¹ 800 ¹		1233 ¹ 967 ¹	956 ¹ 817 ¹	945 ¹ 808 ¹
4 Относительное удлинение при растяжении**, %, в пределах в продольном направлении в поперечном направлении	45±10 ¹ 50±10 ¹	45±15 ¹ 50±15 ¹		47 ¹ 52 ¹	46 ¹ 50 ¹	46 ¹ 48 ¹
5 Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, °С, не менее	соответствие			соответствует		
	100	105	100	100	105	100
6 Гибкость на брусе при температуре, °С, не выше радиусом 10 ± 1 мм радиусом 25 ± 1 мм	При изгибании образца не должно появляться трещин			соответствует		
	-	минус 25	минус 20	-	минус 25	минус 20
	минус 25	-	-	минус 25	-	-
7 Потеря посыпки, %, в пределах	15±15	-	-	2,8	-	-
8 Прямолинейность, мм/10 м. не более	20			5	5	6
9 Изменение линейных размеров, %, не более	0,5			0,33	0,22	0,21
10 Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	Не должно быть признаков проникания воды			соответствует		
11 Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1,0			0,17	0,19	0,18
12 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не менее в продольном направлении в поперечном направлении	240 240	200 200	200 200	295 340	284 292	261 276

* показатель параметра является справочным

** 1- для материалов ИКОПАЛ на полиэфирной основе



Руководитель органа

В.И. Мирошниченко
подпись

В.И. Мирошниченко
инициалы, фамилия

Эксперт

С.А. Артюхов
подпись

С.А. Артюхов
инициалы, фамилия